

1. Kurzbeschreibung

Tongranulat für Deckenschüttungen.
Körnung ca.1 – 8mm

2. Inhalt

Topleem Bodenschüttung ist unvergütet und frei von Bindemittel, Stärken und Klebstoffen.

3. Reichweite

Schüttgewicht :ca. 1.200g/lit.
Werkspalette Big Bag.

4. Farbe

Graugrün

5. Zubereitung

Fertigprodukt

6. Trockenzeiten

Verarbeitungstemperatur
Mind. 5 °Cel.
Materialfeuchte 8-12%
Bei der Weiterverarbeitung:
Zb.Holzböden. Die Trocknungszeit
einrechnen.

7. Anwendungsbereiche

Hohldecken, Zwischen
Deckenbalken usw..

8. Eigenschaften

Diffusionsoffen, offenporig
sehr gutes behagliches Raumklima,
Sehr gute Schalldämmende
Eigenschaften. Wärmespeicherung.

9. Verarbeitungshinweise

Kranablad empfohlen.

9.2. Vorbereitung

Saubere Böden.
Rieselschutz verlegen. Bei
schalldämmenden Massnahmen
Kokosmatte 5mm empfohlen.

9.3. Verarbeitung

Verteilen der Schüttung, leichtes
Verdichten, Plan abziehen.

10. Werkzeug

Schubwagen, Gartenkralle,
Abzuglatte.

11. Lagerung

Trocken, unbeschränkt haltbar

12. Zusammensetzung

Illit, Kaolinit, Quarz

13. Techn. Angaben

Schüttgewicht: ca. 1200kg/m³
Körnung:1-8mm
Wärmeleitfähigkeit: 0.22 W/mK
Sd – Wert: diffusionsoffen

14. Entsorgung

Wiederverwertbar
Innertstoffdeponie

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC-Gehalt (g/l):

Kein Gefahrgut