

### 1. Kurzbeschreibung

Zum Ausmauern von Holzfachwerk, für Aussen – und Innenwände

### 2. Inhalt

Ton, Lehm, Frischholzsägespäne

### 3. Reichweite

Masse: 24 x 11,5 x 11,3 cm

1 Stein ca. 2.8 kg

Werkspalette à 320 Stk.

### 4. Farbe

Grau / Braun

### 5. Zubereitung

Fertigprodukt

### 6. Trockenzeiten

Verarbeitung mind. 5° cel.

Während der Trocknung absolute

Frostfreiheit. Bei der Ausführung

sind die Lehmbauteile durch

geeignete Abdeckung vor Feuchtigkeit zu schützen.

### 7. Anwendungsbereiche

Zum Ausmauern von Holz Fachwerk, im Aussen- und Innenbereich

( Schlagwettergeschützt)

### 8. Eigenschaften

Diffusionsoffen, offenporig

Die Steine sind statisch nicht

belastbar.

### 9. Verarbeitungshinweise

Die Stoss und Lagerfugen

sind vollflächig mit Leichtmauer

Mörtel zu vermörteln.

### 9.2. Vorbereitung

Vorfeuchten der Steine nur bei trockener Sommerwitterung.

Zur bessern Putzhaftung sind die

Fugen trotz Putzrillen 0,5 bis 1cm

auszukrazen.

### 9.3. Weiterverarbeitung

Die Dreikantfachwerkhaltenut

dient zur kraftschlüssigen

Verbindung mit der

Holzkonstruktion.

### 10. Werkzeug

Kelle, Maurerkübel

### 11. Lagerung

Trocken, Unbeschränkt haltbar

Max. 2 Pal. übereinander.

### 12. Zusammensetzung

Lösslehm / Lehm-Ton

Frischholzsägemehl

### 13. Sicherheitshinweise

**Techn. Angaben:**

Dichte: ca. 800 – 900 Kg/ m<sup>3</sup>

Diffusionswid: mü 6.0 – 8.0

Sd – Wert : diffusionsoffen

### 14. Entsorgung

Wiederverwertbar

Innertstoffdeponie

### 15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

**VOC-Gehalt (g / l):**

Kein Gefahrgut

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.



## *Technische Informationen*

ÖKOBAUMARKT - Zentweg 17, CH-3006 Bern  
T +41 31 932 17 07 – F +41 31 932 17 08  
[www.oekobaumarkt.ch](http://www.oekobaumarkt.ch) – [info @ oekobaumarkt.ch](mailto:info@oekobaumarkt.ch)

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom An-wender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.

**MwSt. Nr. 524 256** - Migros Bank, Schönbühl - CH-3001 Bern - CHF Konto Nr. 16 130.430.5/06